

UHU[®]**FAST FIX² LIQUID METAL****ADESIVO DE 2 COMPONENTES DE REPARAÇÃO RÁPIDA E FORTE****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Fast Fix² Liquid Metal é um adesivo de 2 componentes de reparação rápida e forte com propriedade de preenchimento de fendas baseado na tecnologia de ciano. É adequado para diversos tipos de trabalhos de reparação de objectos metálicos, mesmo entre superfícies não encaixáveis. A consistência do gel permite aplicações em qualquer orientação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Fixa e repara em poucos segundos (aproximadamente 60 seg. dependendo dos materiais, humidade e níveis de temperatura) diversos tipos de objectos metálicos tanto entre si como em combinação com outros materiais como madeira, cerâmica, pedra e plástico.

Não é adequado para PE, PP, PTFE.

PROPRIEDADES

- Super rápido: aprox. 60 segundos.
- Super Forte
- Capacidade de enchimento: até 5 mm
- Consistência em Gel
- Pintável e Lixável
- Resistente à temperatura: -40°C / +80°C (curto prazo até +120°C)
- Resistente à água
- Sem solventes
- Aplicação precisa e limpa
- Cinzento

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Temperatura de aplicação: entre +5°C e +25°C.

Requisitos da superfície: A superfície deverá estar seca, limpa e livre de pó e gordura.

Tratamento prévio da superfície: A superfície deverá estar seca, limpa e livre de pó e gordura.

APLICAÇÃO**Instruções de utilização:**

Para montar a seringa dupla, remova a tampa preta na parte superior da seringa e insira o êmbolo branco na própria seringa. Para abrir a seringa, rode (90°) a tampa cinzenta e fixe a misturadora. Pressione o êmbolo e retire as primeiras gotas de cola. Aplique uma camada fina de cola em um dos lados. Pressione firmemente durante cerca de 30 segundos. Após finalizar o trabalho de reparação, retire a misturadora e volte a colocar a tampa cinzenta para fechar a seringa, a fim de voltar a utilizar o produto.

Manchas/resíduos: Poderá remover imediatamente as manchas de cola com água quente e sabão enquanto estiver húmido. Os resíduos adesivos curados só podem ser removidos mecanicamente.

Conselho: Quando utilizar o produto em diferentes tipos de aplicação, tenha em atenção para evitar a secagem do mesmo na misturadora, para tal utilize em tempo inferior a 25 minutos. Quando estiver seco utilize uma nova misturadora. Importante: se ficar sem misturadores é possível misturar manualmente com a ajuda de uma vareta de madeira, tendo em conta que a cola poderá não ficar corretamente misturado.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



FAST FIX² LIQUID METAL

ADESIVO DE 2 COMPONENTES DE REPARAÇÃO RÁPIDA E FORTE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química:	Cianoacrilato de etilo
Capacidade de enchimento:	Muito boa
Capacidade de pintura:	Sim
Consistência:	Gel (tixotrópico)
Cor:	Cinzentos
Proporção da mistura:	4:1
Resistência a produtos químicos:	Water, oil, grease, solvents, diluted acids and alkalis
Resistência a raios UV:	Boa
Resistência final da colagem (Alumínio):	18 N/mm ²
Resistência final da colagem depois:	24 horas
Resistência à humidade:	Boa
Resistência à temperatura máxima:	80 °C
Resistência à temperatura mínima:	-40 °C
Resistência à água:	Boa
Solvente livre:	Sim
Solúvel em água:	Não
Tempo de abertura ca.:	40 min
Tempo de cura:	45 min
Tempo de manuseamento:	25 min
Tempo de secagem/de cura aprox.*:	15-120 segundos
Técnica de colagem:	Aplicação a 1 lado

*O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

10 g blister

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

18 meses

Armazenar num local bem seco e fresco.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.