

Informação Produto

Fita bi-adesiva com revestimento PET duplo, removível, sistema adesivo baseado em borracha diferencial

A fita bi-adesiva com revestimento PET duplo 4939 da tesa® é a ajuda perfeita para quem quer colocar alcatifas temporariamente, pelo que é adequada para todo o tipo de eventos.

Principal Aplicação

tesa® 4939 - fita bi-adesiva com revestimento PET duplo e removível para alcatifa, 25m x 50mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Dados Técnicos

• Material do suporte	tecido	• Força de tensão	50 N/cm
• Cor	branco	• Tipo de protector (liner)	papel glassine
• Espessura total	250 µm	• Cor do protector (liner)	castanho
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética	• Res. à temp. (curtos períodos)	80 °C
• Alongamento à ruptura	40 %		

Adesividade ao

• Aço (inicial)	5.0 N/cm	• Aço (após 14 dias)	5.5 N/cm
• Aço (lado coberto, inicial)	7.5 N/cm	• Aço (lado coberto, após 14 dias)	8.0 N/cm
• aço	5.5 N/cm	• PE (após 14 dias)	2.0 N/cm
• PE (inicial)	2.5 N/cm	• PE (lado coberto, após 14 dias)	5.0 N/cm
• PE (lado coberto, inicial)	4.5 N/cm	• PP (após 14 dias)	2.5 N/cm
• PP (inicial)	4.5 N/cm	• PP (lado coberto, após 14 dias)	5.0 N/cm
• PP (lado coberto, inicial)	6.5 N/cm		

Propriedades

• Cortável à mão	●	• Resistência UV	●●
• De fácil remoção	sim	• Resistente à água	●●●
• Fácil de escrever por cima	não	• Resistência ao deslizamento estático a 23 °C	●●●●
• Res. à temp. (curtos períodos)	80 °C	• Resistência ao deslizamento estático a 40 °C	●●●
• Res. à temp. (longos períodos)	40 °C	• Resistência ao deslizamento estático a 70 °C	●●
• Tack	●●●●	• Fluorescente	não
• Resistência ao envelhecimento (UV)	●●	• Conformabilidade	●●
• Resistência à humidade	●●●	• Enevoar	●●●●
• Resistência a químicos	●●●	• Remoção após 14 dias (23°C)	●●●●
• Resistente à água salgada	●●	• Remoção após 14 dias (85°C, 95% r.h.)	●●●●
• Resistência aos suavizantes	●●●		

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

tesa® Professional 4939

Informação Produto



Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite
<http://l.tesa.com/?ip=04939>